

国健检测

# 检验检测报告

## Test Report

报告编号: GW1606-2022

产品名称

橡胶工业手套

Product Name

委托单位

青岛威蝶乳胶制品有限公司

Client

生产单位

青岛威蝶乳胶制品有限公司

Manufacturer

检验检测类别

委托检验

Test Type

江苏国健检测技术有限公司

Jiangsu Guojian Testing Technology Co.,Ltd

检验专用章



扫描全能王 创建


# 检验检测报告

## Test Report



报告编号: GW1606-2022

共 3 页 第 1 页

产品名称 Product name	橡胶工业手套	规格型号 Specification	—
		商 标 Brand	威蝶
委托单位/地址/联系电话 Client/Add/Tel	青岛威蝶乳胶制品有限公司/青岛市黄岛区铁山街道办事处平湖路 123 号 /18669880002		
生产单位/地址/联系电话 Manufacturer/Add/Tel	青岛威蝶乳胶制品有限公司/青岛市黄岛区铁山街道办事处平湖路 123 号 /18669880002		
样品等级 Sample grade	—	样品编号 Sample number	GW1606-2022
样品数量 Sample quantity	10 双	样品接收日期 Receiving date of sample	2022/07/22
检验检测类别 Test type	委托检验	货号/批号/款号 Article number/Batch number/Style number	—
检验检测日期 Test date	2022/08/02 ~ 2022/08/05	检验检测地点 Test site	本公司检验室
样品状态 Sample state	符合检验检测要求	样品描述 Sample description	详见样品照片
检验检测依据 Test standard(s)	GB/T 528-2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 HG/T 2584-2010 《橡胶工业手套》		
检验检测项目 Test item(s)	HG/T 2584-2010: 外观、规格尺寸、针孔、包装与标志、耐渗透性 GB/T 528-2009: 拉伸负荷		
检验检测结果 Test result	具体检验结果详见第 2-3 页。 		
备 注 Note	样品信息由委托方提供, 本报告仅对来样负责。 委托方要求所检项目按照青岛威蝶乳胶制品有限公司企业标准《橡胶工业手套》进行判定。		

批准:

苏晓群

审核:

张慧芬

编制:

牛平



扫描全能王 创建

# 检验检测结果

## Test Result



报告编号: GW1606-2022

共 3 页 第 2 页

序号 S.No.	检验检测项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Single item decision	
1	外观	—	手套厚度应均匀, 形状规则; 不应有影响手套使用的缺陷存在, 如裂缝、气泡、变形; 当扩张手套时, 应没有明显不均匀的扩张。	手套厚度均匀, 形状规则; 无裂缝、气泡、变形; 当扩张手套时, 无明显不均匀的扩张。	合格	
2	规格 尺寸	mm	(规格 450mm)	掌宽: 120±10 长度: 450±20	掌宽: 125 长度: 450	合格
			(规格 600mm)	掌宽: ≥120 长度: 600±20	掌宽: 125 长度: 585	
3	针孔	—	(规格 450mm)	手套应无针孔	无漏水现象	合格
			(规格 600mm)	手套应无针孔	无漏水现象	
4	包装与标志	—	手套内包装应注明产品名称、规格、商标、制造厂名称、地址、产品使用保管说明等; 手套外包装应注明产品名称、规格、数量、制造厂名称、生产装箱日期、标准号, 并在外包装侧面贴有合格证。	手套内包装标识完整 外包装未提供	—	
5	耐渗透性	—	经附录 B 试验后, 试片应无龟裂、剥离、溶解和其他异常现象发生; 成品试验后应无显著的膨胀、收缩、硬化等现象, 且不妨碍手指的活动。	经附录 B 试验后, 试片无龟裂、剥离、溶解和其他异常现象发生; 成品试验后无显著的膨胀、收缩、硬化等现象, 且不妨碍手指的活动。	合格	
6	拉伸负荷	N/cm	≥100	220.6	合格	
备注						



扫描全能王 创建

# 检验检测结果

Test Result



报告编号: GW1606-2022


共 3 页 第 3 页

附件 A: 样品照片



样品编号(Sample NO.)  
GW1606-2022

以下空白



扫描全能王 创建

# 注 意 事 项

- 一、本检验报告如未加盖我公司检验报告专用章或数据涂改的均无效。
- 二、对本报告中检验结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 三、送样委托检验，本公司仅对来样负责，检验结果供委托者了解样品品质之用。
- 四、本检验报告未经允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验报告应全文复制并经本公司加盖检验报告专用章确认后有效。
- 五、受检剩余样品务必在收到本检验报告三个月（时效期短的按有效期限）内领取，逾期不领者，将按我公司规定处理。

公司地址：无锡太湖国际科技园兴业楼 D 栋三层 邮政编码：214000

联系电话：0510-85385997、0510-85387433 、0510-85384551

传真：0510-85387433

## Points For Attention

1. This test report shall not be valid if it is not stamped with this Company special seal or data modification for the test report.
2. Any dissidence with the test results in this report should be submitted to this Company within 15 days from the date of receiving the report.
3. As for entrusted inspection of sample supplied by client, this Company is only responsible for the test results of the sample, which are used to provide the client with a good understanding of the sample quality.
4. This test report shall not be reproduced in any way without permission. The copy of the test report shall be reproduced in full and shall be valid after confirmed by this Company for affixing the special seal of test report.
5. The remaining samples of the test must be taken back within three months or shelf life whichever is shorter from receiving this test report. Those which are overdue to be taken back will be dealt with in accordance with this Company's regulations.

**Company address:** 3/F., Unit D, Xingye Building, Taihu International Tech-Park, Wuxi, Jiangsu, China

**Postal code:**214000

**Telephone number:**0510-85385997、0510-85387433 、0510-85384551

**Fax:**0510-85387433



扫描全能王 创建