



中国石化油化工股份有限公司

合 成 树 脂 产 品  
质 量 安 全 技 术 说 明 书

## 部分1 产品信息及生产商信息

### 产品信息

产品名称:聚丙烯树脂

产品牌号: PPH-T03-H

化学品代码 (CAS NO.) : 9003-07-0

海关代码 (Hs Code) : 3902.1000

用途描述: 主要用于生产编织袋、编织布、捆包带等。

### 生产商信息

中国石化扬子石油化工有限公司

## 部分2 产品性能指标

分析项目	单位	指标	试验方法
黑粒	个/kg	≤0	SH/T 1541-2006
色粒	个/kg	≤5	SH/T 1541-2006
大粒和小粒	g/kg	≤100	SH/T 1541-2006
熔体流动速率 (230℃, 2.16kg)	g/10min	2 ~ 3.0	GB/T 3682-2000
拉伸屈服应力	MPa	≥30.0	GB/T 1040.2-2006
拉伸断裂标称应变	%	≥300	GB/T 1040.2-2006
拉伸断裂应力	MPa	≥20	GB/T 1040.2-2006

## 部分3 危险性描述

该树脂产品由丙烯聚合生产出的聚丙烯,属高分子合成材料,不含危险化学品组分。

该产品无毒无味,不会对健康和环境构成危害。

## 部分4 质量安全检测相关

符合RoHS检测:

报告编号: RQ1010191B-IO/2(南京出入境检验检疫局电子电气实验室201003)

符合FDA检测:

报告编号: 无

符合PAHS检测:

报告编号: 无

符合UL检测:

报告编号: 无

符合GB9685—2008国家标准:

添加剂名称	添加剂CAS No.	添加剂检验标准号	添加剂在GB9685中位置
四[β-(3,5-二叔丁基-4羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯	6683-19-8	Q/SH 0066-2007	P28
三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸盐	31570-04-4	Q/SH 0068-2007	P204
硬脂酸钙	1592-23-0	Q/SH 0070-2007	P187

符合其它相关标准检测:

符合GB9693-1988国家标准:

报告编号: RQ1010191B-IO/1(南京出入境检验检疫局电子电气实验室201003)

#### 部分5 包装

聚丙烯(PP)树脂采用牛皮纸复合袋的包装形式,重量为25kg/袋包装。

#### 部分6 产品标志

聚丙烯(PP)树脂产品的外包装袋上有明显的标志。

标志内容包括:中国石化商标、扬子石化扬子牌商标。

中国石化扬子石化有限公司名称、地址;执行标准号;产品名称、牌号、

生产日期、批号和净含量25kg标志。

## 部分7 贮存

聚丙烯（PP）树脂应贮存在通风、干燥、清洁并保持有良好消防设施的仓库内。贮存时，应远离热源，并防止阳光直接照射，严禁在露天堆放。聚丙烯（PP）树脂应有贮存期的规定，一般从生产之日起，不超过12个月。

## 部分8 运输

聚丙烯（PP）树脂为非危险品。在运输和装卸过程中严禁使用铁钩等锐利工具，切忌抛掷。运输工具应保持清洁、干燥并备有厢棚或苫布。严禁在阳光下暴晒或雨淋。

## 部分9 产品销售客户服务

中国石油化工股份有限公司化工销售分公司

电话：400-818-9100

传真：010-59760727

网址：[www.csales.sinopec.com](http://www.csales.sinopec.com)

化工销售华东公司

电话：021-32124688转合成树脂部

传真：021-52385113

## 部分10 产品应用技术支持

中国石化扬子石油化工有限公司研究所

联系人：刁品云

售后服务电话：（025）57786611

传真：（025）57784692

## 部分11 其他信息

本产品安全技术说明书版本提供年份：**2010年**

## 部分12 声明

本资料所提供信息基于在编印本说明书相应日期之前所做的卫生与质量检测,根据中国石化质量管理体系核准认为是准确和可靠的。

中国石化的产品质量检测的最新文件将及时在中国石化化工销售网络平台上进行更新。

本资料提供的信息和建议仅供用户考虑和检验。用户有责任使其满足对本产品的指定用途的适用性。如果用户对本产品进行重新包装,用户有责任确保正确的健康、安全和其它必要信息已经包括在包装及容器上。

本文件的内容严禁更改。